

SD ПОКРІВЛЯ УНІВЕРСАЛ

Система неексплуатованого даху по бетонній основі зі збірною стяжкою і похилоутворюючим шаром з екструдованого пінополістиролу

Опис системи

Особливістю даної системи є комплекс матеріалів, монтаж яких можливий навіть при низьких температурах, а також при попаданні невеликої кількості води в покрівельний піріг в процесі монтажу.

В якості пароізоляції використовується матеріал HYDROBASE ULTRA П, що надійно захищає покрівельний піріг від насичення парою, при цьому стійкий до можливих механічних пошкоджень в умовах монтажу.

Для влаштування похилоутворюючого шару (в т. ч. в ендовах) застосовуються клиновидні плити з екструдованого пінополістиролу CARBOLEX PROF SLOPE, використання яких полегшує вагу покрівельної конструкції, заощаджує час на укладання всієї системи, а також створює на покрівлі ухил без застосування «мокрих» процесів, що дуже важливо в умовах низьких температур. Застосування в системі збірної стяжки з двох листів АЦЛ дозволяє виконувати монтаж системи практично в будь-який час року. Для збільшення адгезії бітумно-полімерного матеріалу до поверхні і для того щоб не допустити викривлення, листи збірної стяжки повинні обов'язково ґрунтуватися з усіх боків бітумно-полімерним праймером SWEETONDALE.

У системі використовується двошаровий "дихаючий" бітумно-полімерний покрівельний килим, який дозволяє уникнути утворення здуття на її поверхні, за рахунок застосування в якості нижнього шару спеціального матеріалу HYDROBASE VENT ЕПВ. Верхній шар бітумно-полімерного матеріалу HYDROBASE ELAST ЕКП наплавляється на нижній шар покрівлі.



Сфера застосування

Систему SD ПОКРІВЛЯ УНІВЕРСАЛ ефективно застосовують при монтажі покрівлі в будь-який час року на об'єктах промислового, цивільного, житлового та громадського призначення з несучими залізобетонними конструкціями.



Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією з влаштування покрівлі з бітумно-полімерних рулонних матеріалів в покрівельних системах по залізобетонній несучій основі».



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна основа	-	-	-	-
2	Пароізоляція HYDROBASE ULTRA П ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.11	м ²	Рулони Ширина 1 м x 15 м	1,15
3	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м ³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
4	Похилоутворюючий шар з XPS CARBOLEX PROF SLOPE ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.06	м ³	Плити розміром 1200x600x10-60 мм, упаковка 0,274 м ³ (4 - 20 шт.)	Згідно з розрахунком
5	Збірна стяжка з двох шарів АЦЛ, загальною товщиною не менше 20 мм	-	-	-	-
6	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м ² (1 л праймера на 3,00 м ² поверхні)
7	Бітумно-полімерний матеріал що наплавляється, з вентиляльним прошарком HYDROBASE VENT ЕПВ ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.03	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
8*	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕКП ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15

* - альтернативні матеріали: HYDROBASE DECOR ЕКП