

SWEETONDALE ПРАЙМЕР

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

Праймер бітумно-полімерний



Опис продукції та сфера використання

SWEETONDALE Праймер бітумно-полімерний являє собою суміш нафтового бітуму, полімерів і адгезійних добавок в органічних розчинниках. Готовий до застосування матеріал, який має високу проникаючу здатність і малий час висихання.

SWEETONDALE Праймер відразу наноситься на основу, що дає додаткову зручність і підвищує швидкість виконання робіт. Застосовується для підготовки (грунтування) ізолюваних поверхонь (бетонна плита, цементно-піщана стяжка) перед укладанням покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, що наплавляються, а також перед нанесенням бітумних мастик.



Транспортування та зберігання

SWEETONDALE Праймер транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах в один ряд по висоті відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

Праймер повинен транспортуватися при дотриманні правил транспортування легкозаймистих матеріалів.

Зберігати в герметично закритій тарі, у закритих, вентильованих приміщеннях, при температурі навколишнього середовища від -20°C до +40°C. Термін зберігання 24 місяці.



Відомості про упаковку

Металеві відра 20 л



Вказівки щодо застосування

Готовий до застосування, не вимагає додаткового нагрівання. Перед використання перемішати. Очистити поверхню від пилу, бруду, іржі та жирних плям. Праймер наноситься на суху поверхню шаром в 1-2 мм за допомогою пензля або хутряного валика. Кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього. Праймер вважається висохлим, якщо поверхня не є липкою. Чим нижче температура навколишнього повітря, тим більше буде час висихання праймера. Роботи проводяться при температурі навколишнього середовища від -15°C до +40°C. Оброблена поверхня може експлуатуватися при температурі від -40°C до +75°C. Витрата праймера – 0,20-0,40 л/м² (1 л праймера на 3,00 м² поверхні).

Не застосовувати поблизу джерел відкритого вогню. Не нагрівати. При проведенні робіт забезпечити хорошу вентиляцію. Уникання попадання на шкіру та в очі. Після виконання робіт інструменти очистити розчинником. Вже застиглий матеріал можна видалити тільки механічно.



Основні фізико-механічні характеристики

Найменування показника	Значення	Метод випробування
Умовна в'язкість, с, в межах	30	ДСТУ ISO 2431:2015
Масова частка нелетких речовин, не менше	45	ДСТУ ISO 11890-1:2019
Час висихання, годин	10-24	-
Температура розм'якшення, °C, не нижче	+90	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Міцність зчеплення основою, МПа (кгс/см²), не менше: - метал - бетон	0,1(1,0) 0,1(1,0)	ДСТУ Б В.2.7-84-99
Глибина проникнення в основу, мм, не менше	2,0	ДСТУ Б В.2.7-84-99