

ПЛИТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ

ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015

Негорючі плити з кам'яної вати з порід габро-базальтової групи



Опис продукції

ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ – це негорючі, гідрофобізовані тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи.

Сфера використання:

Плити ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ призначені для застосування в цивільному і промисловому будівництві при новому будівництві та реконструкції будівель і споруд різного призначення в якості внутрішнього шару при двошаровому виконанні теплоізоляції в навісних фасадних системах з повітряним прошарком. Також у якості середнього шару в конструкціях тришарових стін, повністю або частково виконаних з дрібноштучних стінових матеріалів.

Вказівки щодо застосування:

Згідно з "Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огорожувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків".

Зберігання:

Плити повинні зберігатися запакованими і укладеними штабелями на піддоні окремо за марками та розмірами. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля плит при зберіганні не повинна перевищувати 3 м.

Транспортування:

Транспортування плит необхідно здійснювати згідно з вимогами ДБН Г.1-4, ДСТУ Б В.2.7-167. Плити відвантажують споживачеві не раніше добової витримки їх на складі.

Відомості про упаковку:

Для упаковки застосовують поліетиленову термоусадочну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу повинен забезпечувати надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.

Основні фізико-механічні характеристики

Найменування показника	Од. виміру	Критерій	Значення	Метод випробування
Границя міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до поверхні	МПа	не менше	-	ДСТУ Б В.2.7-38
Стисливість	%	не більше	10	ДСТУ Б В.2.7-38
Міцність на стиск при 10% деформації	МПа	не менше	-	ДСТУ Б В.2.7-38
Горючість	ступінь	-	НГ	ДБН В.1.1-7
Теплопровідність:	Вт/м*К	не більше		
λ_{25}			0,037	ДСТУ Б В.2.7-105
λ_A			0,040*	ДСТУ Б В.2.7-182
λ_B			0,043*	ДСТУ Б В.2.7-182
Паропроникність	мг/(м·год·Па)	не менше	0,3	ДСТУ Б В.2.7-253
Вологість за масою	%	не більше	0,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Водопоглинання при повному зануренні за об'ємом	%	не більше	1,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Вміст органічних речовин	%	не більше	2,5	ДСТУ Б В.2.7-38
Густина	кг/м ³	-	45±5	ДСТУ Б В.2.7-38
Термін ефективної експлуатації	років	не менше	50	ДСТУ Б В.2.7-182

* - згідно з Протоколом №37-16/20 ДП НДІБМВ

Геометричні параметри:

Найменування показника	Од. виміру	Значення	Метод випробування
Довжина	мм	1000, 2000, 2400 (±10)	ДСТУ Б В.2.7-38
Ширина	мм	500 (±5)	ДСТУ Б В.2.7-38
Товщина (з кроком 10 мм)	мм	600, 1000 (±5)	ДСТУ Б В.2.7-38
		50 – 200 (-2, +5)	ДСТУ Б В.2.7-38