

# HYDROBASE FIX

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

## Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний



### Опис продукції та сфера використання

HYDROBASE FIX ЕПМ - складається з основи з поліефірного полотна, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді полімерної плівки та знизу у вигляді дрібнозернистої посипки. Матеріал виготовляють таким, що не наплавляють. HYDROBASE FIX ЕПМ використовують для улаштування нижнього шару покрівельного килима, застосовуючи механічне кріплення до основи. Можливо використовувати для улаштування «дихаючої» покрівлі. Не вимагає праймування поверхні основи.



### Транспортування та зберігання

Транспортування здійснюється усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Рулони зберігають у вертикальному положенні на піддонах в один ряд за висотою.



### Відомості про упаковку

Матеріал упаковується в УФ-стабілізовану плівку, поставляється на піддонах



### Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



### Основні характеристики

Назва показника	HYDROBASE FIX ЕПМ	Метод випробування
Товщина, мм	4,0 ± 0,2	EN 1849-1
Маса на одиницю площі, кг/м <sup>2</sup> * (±0,25 кг)	5,2	EN 1849-1
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	EN 1928
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	-	EN 1928
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	588/392	ДСТУ Б В.2.7-83
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25	ДСТУ Б В.2.7-83
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥100	EN 1110
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	ДСТУ Б В.2.7-83
Тип захисного покриття: верхня сторона сторона, що наплавляється	плівка з логотипом крупнофракційний пісок	
Довжина / ширина, м	10x1	
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

\* - маса 1 м<sup>2</sup> приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник;